

Stadt Bad Dür rheim
Luisenstr. 4
78073 Bad Dür rheim

Befund

Tübingen, den
05.11.2025

zum Prüfbericht **AR-25-R9-007488-01**
mit der Probennummer: **800188147**
mit der Auftragsnummer: **80083810**

Bei der vorliegenden Wasserprobe handelt es sich um das Wasservorkommen des Kunden Stadt Bad Dür rheim. Die Probe wurde an der Entnahmestelle „Bad Dür rheim / HB / Kapfwald / Auslauf (3260030101)“ entnommen.

Mit der ermittelten Gesamthärte von 1,73 mmol/l (9,72 °dH) ist das Wasser nach dem (Wasch- und Reinigungsmittelgesetz - WRMG) in der derzeit gültigen Fassung in den Härtebereich mittel, der den Bereich von 1,5 mmol/l bis 2,5 mmol/l (8,4 °dH bis 14 °dH) abdeckt, einzuordnen.

Der überwiegende Anteil der Härte besteht mit 1,57 mmol aus Karbonathärte, so dass die Nichtkarbonathärte und somit der Gehalt an Neutralsalzen eine untergeordnete Rolle spielt, was in korrosions-chemischer Hinsicht von Vorteil ist.

Die Überprüfung der Calciumcarbonat-Sättigung sowie die Berechnungen nach DIN 38 404-10 (2012-12) ergaben einen Sättigungsindex von -0,22.

Das Wasser weist ein angreifendes Verhalten gegenüber metallenen und zementgebundenen Werkstoffen auf. Dieser Sättigungsindex ist in korrosions-chemischer Hinsicht als bedenklich und ungünstig einzustufen (zu viel freie Kohlensäure). Hier kann es gerade beim Einspeisen in metallene Rohrleitungssysteme zu Korrosionsproblemen kommen, da das Wasser ein starkes Angriffsvermögen aufweist.

Der ermittelte Sauerstoffgehalt bei der Probe liegt mit 8,5 mg/l über dem aus korrosions-chemischen Gründen geforderten Mindestgehalt von 3,0 mg/l. Sauerstoff verleiht einem Wasser zusammen mit der freien Kohlensäure einen erfrischenden Geschmack.

Der Nitratgehalt liegt mit 14,0 mg/l unter dem Grenzwert der gültigen TrinkwV (2023-06) von 50 mg/l.

Hinsichtlich der Eignung metallischer Werkstoffe bezogen auf die Beeinflussung der Trinkwasserqualität, die gemäß § 46 der TrinkwV (2023-06) (Informationspflichten der Wasserversorger gegenüber den Verbrauchern) bekannt gegeben werden muss, gilt für Hausinstallationsleitungen nach DIN 50930-6 (2013-01) die folgende Tabelle:

unlegierter, niedriglegierter Stahl	geeignet
feuerverzinkter Stahl	geeignet
nichtrostender Stahl	geeignet
Kupfer	geeignet
verzinntes Kupfer	geeignet

Korrosionsvorgänge, die zu Schäden am Bauteil führen, sind nicht Gegenstand dieser Norm.

Die vorliegende Tabelle nach DIN 50930-6 (2013-01) gilt, wenn keine besondere Prüfung vor Ort stattgefunden hat. In besonderen Ausnahmefällen können gesonderte örtliche Prüfungen erforderlich sein. Hinsichtlich der Dimensionierung, der Betriebsweise und der Qualitätsausführung des Materials und der Arbeiten sind in der Hausinstallation zusätzlich die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu beachten, da Korrosionsvorgänge auch bei allgemeiner Eignung der Materialien nie völlig ausgeschlossen werden können.

Wenn in bestehenden Installationssystemen als Folge ungünstiger Wasserbeschaffenheit und Betriebsbedingungen oder unsachgemäßer Werkstoffauswahl die gesetzlichen Anforderungen an die Trinkwasserbeschaffenheit nicht einzuhalten sind, kann durch Schutzmaßnahmen einer Veränderung der Trinkwasserbeschaffenheit entgegengewirkt werden. Der Nachweis der Wirksamkeit erfolgt nach DIN 50934-1 (2000-04) und DIN 50934-2 (2000-04).

Gemäß Prüfbericht AR-25-R9-007488-01 weist die Probe Abweichungen zu den Anforderungen der Trinkwasserverordnung (2023-06) auf. Es gelten die Angaben im Originalprüfbericht.

Mehrfertigung: entfällt

Dennis Sawwa
Analytical Service Manager

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die o.g. Prüfgegenstände. Ohne Genehmigung darf dieser Bericht nicht auszugsweise veröffentlicht oder vervielfältigt werden. Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB) in der aktuell gültigen Fassung, sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB können Sie jederzeit bei uns anfordern.